

Teknisk Datablad

Acrylfinish 40



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Træ og metalmaling på basis af 100% acryl.	
Anvendelse	Til overfladebehandling af indvendigt, grundet træværk og metal.	
Anvendelsesområde	Inde	
Egenskaber	Thixotropisk og fyldig kvalitet. Særdeles gode flydeegenskaber. Hurtig at arbejde med. Eco Label.	
Glans	Halvblank gl.40.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF		
	Bindemiddel	100% Acryl
	Vægtfylde	ca. 1,3 g/ml
	Tørstofindhold	Vægt %: 53, Vol %: 41
	Tørretid	Ca. 2 time
	Overmalbar	Efter 5 timer
	Vaskbarhed	-
	Brandfarlighed	Ingen

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget ca. 10-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Bunden skal være ren fast og bæredygtig.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel eller rulle.
Fortynding	Klar til brug.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.
Systemer	<u>Nyt træværk:</u> 1.Grundes med Renova Træprimer. 2.Evt. spartling med acrylspartelmasse. 3.Mellembehandling med Renova Træprimer. 4.Færdigbehandles 1-2 gange med Acrylfinish 40.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed	Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.